



Technical Data Sheet

orangeJet HoloMe Satin

Product Description

Everyone knows hologram foils. The unique shimmer in all the colors of the rainbow is popular everywhere. Now, with the orangeJet HoloMe Satin, the silver effect is available in a very elegant satin - an upgrade on the upgrade, so to speak.

Application

A silver hologram effect with a sophisticated satin finish enlivens any wall or glass decoration.

Material

PVC calendered, hologram effect

Colour / Finish

silver / semi-matt

Thickness (without paper and adhesive, ISO 4593)

100 µm

Adhesive

solvent polyacrylate, clear, permanent

Adhesive Power (FINAT TM 1)

8 N/25 mm

Release Paper

single PE, 120g

Weight

280 g/m²

Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

Application Temperature

>10°C / >50°F

Indoor Durability

12 months

Temperature Resistance

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Dimensional Stability (FINAT TM 14)

Shrinkage ≤ 1,5 mm

Tensile Strength (DIN EN ISO 527)

along: 30,78 Mpa / across: 20,76 Mpa

Elongation at Break (DIN EN ISO 527)

along: 301,86% / across: 212,24%



Technisches Datenblatt

orangeJet HoloMe Satin

Produktbeschreibung

Hologrammfolien kennt jeder. Der einzigartige Schimmer in allen Regenbogenfarben ist überall beliebt. Jetzt gibt es mit dem orangeJet HoloMe Satin den silbernen Effekt in einem ganz edlen Satin - quasi ein Upgrade auf das Upgrade.

Anwendung

Ein silberner Hologramm-Effekt mit einem edlen Satin-Finish belebt jede Dekoration an Wand und auf Glas.

Material

PVC kalandriert, Hologrammeffekt

Verarbeitungstemperatur

>10°C / >50°F

Farbe / Oberfläche

silber / seidenmatt

Haltbarkeit im Innenbereich

12 Monate

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

100 µm

Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, transparent, permanent

Formbeständigkeit (FINAT TM 14)

Schrumpf ≤ 1,5 mm

Klebkraft (FINAT TM 1)

8 N/25 mm

Reißfestigkeit (DIN EN ISO 527)

längs: 30,78 Mpa / quer: 20,76 Mpa

Abdeckung/Liner

single PE, 120g

Reißdehnung (DIN EN ISO 527)

längs: 301,86% / quer: 212,24%

Gewicht

280 g/m²

Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

18°C-25°C / 64°F-77°F, 40-60 % relative Luftfeuchtigkeit

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.